

Okenná fólia STROXX SMART B



Popis

STROXX SMART B je profesionálna plastová membrána s premenným difúznym odporom závislým od vlhkosti. Táto jedinečná vlastnosť jej umožňuje plnohodnotne fungovať ako ochranná bariéra spojov okenných rámov v meniacich sa klimatických podmienkach. Na vrchnej strane je fólia opatrená špeciálnou textíliou, ktorá umožňuje jej pretiahnutie omietkou, zatiaľ čo na spodnej strane sa nachádza veľmi silné lepidlo pre spoľahlivé uchytenie na rôzne povrchy stien. Lepidlo je dostupné aj v zimnej verzii.

Použitie

Fólia STROXX SMART B je určená na systémové utesnenie spojov okenných a dverných rámov so stavebnou konštrukciou – z vnútornej aj vonkajšej strany. Jej aplikáciou sa dosiahne úplná vzduchotesnosť spoja. Chráni pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ako je vietor so šikmým dažďom, a zároveň umožňuje dočasnú ochranu izolácie spoja pred škodlivým UV žiarením.

Postup pri aplikácii

Povrch určený na aplikáciu musí byť čistý, bez prachu, mastnoty a vlhkosti.

Pri montáži pomocou samolepiacich pásov na tvrdé, uzavreté povrchy odporúčame fóliu po nalepení pritlačiť valčekom.

Na prašné povrchy odporúčame použiť primer PK.

Pri lepení na steny pomocou špeciálnych lepidiel určených pre okenné membrány je potrebné vykonať vlastný test priľnavosti pred hlavnou aplikáciou.

Dostupné typy upevnenia

2SK – dva samolepiace pásy na striedavé upevnenie k rámu.

3SK – dva samolepiace pásy na striedavé upevnenie k rámu + jeden celoplošný rozrezaný lepiaci pás na upevnenie k stene.

Poznámka: Laminovaná samolepiaca časť má odstup od okraja 1–4 mm.

Rozmery a balenie:

- Šírky rolí: 70 mm, 90 mm, 140 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm
- Dĺžka role: 50 m

Technické údaje

- Materiál: plast
- Farba: čierna
- Stavebná trieda materiálu: EN 13984:2013 – elastické hydroizolačné výrobky
- Odolnosť proti šikmému dažďu: test podľa PN-EN 1027 – vodotesná pri tlaku 1050 Pa
- Vodotesnosť: podľa EN 1928 – odolná
- Prieťažnosť pre vzduch: podľa PN-EN 1026 – trieda 4 pri 600 Pa
- Premenný difúzny odpor vodnej pary SD: podľa EN 12572 – 0,5 m až 25 m v závislosti od úrovne vlhkosti
- Trieda horľavosti: PN/EN 13501-1 – E (2SK), F (3SK)
- Odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom: až 9 mesiacov
- Teplota použitia: -50 °C až +30 °C (zimná verzia: -20 °C až +30 °C)
- Teplota skladovania: +18 °C až +25 °C
- Doba skladovania: 12 mesiacov

Zimná verzia je dostupná na špeciálnu objednávku.

Dôležité odporúčania:

Údaje o produkte vychádzajú z našich aktuálnych poznatkov a slúžia len na informatívne účely. Nepredstavujú záväznú technickú špecifikáciu. Vzhľadom na rôzne vplyvy a podmienky pri aplikácii nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastnú kontrolu a skúšky. Napriek maximálnej starostlivosti nemožno prevziať právnu zodpovednosť za správnu aplikáciu. Technické zmeny vyhradené.